

PP-filament

Varer	Standard	Enhed		Resultat
Tæthed	ISO 1183	g/cm ³		1,08
Trækstyrke	ISO 527 (5 mm/min) MPa			37
Forlængelse ved brud	ISO 527 (5 mm/min) %			7
Bøjningsstyrke	ISO 178:2001	MPa		33
Bøjningsmodul	ISO 178:2001	MPa		890
/Slagstyrke med hak ISO 180		kJ/m ²		5.6
Vicat	ISO 306	ÿ		152
Blødgøringstemperatur				
Udskriftstemperatur		ÿ		220~250
Opvarmet seng kræves				90~105 ÿ
Udskrivningshastighed				30~60 mm/s